

# Capatect Sanierputz Rapid

Capatect Sanierputzsystem Rapid für trockene ausblühungsfreie Putzoberflächen. Für schnelle und leichte händische als auch maschinelle Verarbeitung gemäß ÖNORM B 3345 und EN 998-1. Zertifiziert gemäß WTA-Richtlinie (2-9-04).



## Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Fertigmischter, hydrophobierter, mineralischer Sanierputz für feuchtes und/oder salzhaltiges Mauerwerk zur Erzielung trockener ausblühungsfreier Wandoberflächen, für innen und außen. Die Funktion von Capatect Sanierputz Rapid beruht nicht auf der Trockenlegung des Mauerwerks, sondern wird durch die sorgfältige Abstimmung der Materialeigenschaften erreicht. Dadurch wird die Verdunstungszone wie bei herkömmlichen Putzen von der Putzoberfläche in den Capatect Sanierputz Rapid hinein verlegt. Dadurch werden die Salzkristalle im Porengefüge abgelagert und die Mauerfeuchtigkeit gelangt ausschließlich als Wasserdampf an die Putzoberfläche.

Eigenschaften

- Bindemittelbasis: Kalk/Zement mit mineralischen Leichtzuschlägen
- frost- und tausalzbeständig
- hoher Luftporengehalt
- hoch wasserdampfdurchlässig
- hoch wasserabweisend
- geringe kapillare Leitfähigkeit
- hohe Witterungsbeständigkeit

Technische Daten

- kapillare Wasseraufnahme:  $w_{24} \geq 0,3 \text{ kg/m}^2$
- Wasserrückhaltevermögen 85 %
- Luftporengehalt des Frischmörtels:  $> 25 \text{ Vol\%}$
- Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl:  $\mu \leq 12$
- Porosität: 50 Vol%
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen:  $2,4 \text{ N/mm}^2$
- Festigkeitsverhältnis:  $\beta_d/\beta_{Bz} = 2,2$
- Frischmörtelrohddichte:  $1,1 \text{ kg/dm}^3$

Verpackung / Gebindegrößen

20 kg Sack (50 Sack = 1.000 kg / Palette)

Artikelstamm

Art.-Nr.	Gebindeeinheit
4929 0020	20 kg Capatect Sanierputz Rapid

## Verarbeitung

Verarbeitung

Capatect Sanierputz Rapid benötigt aus technischer Sicht keine weitere Beschichtung. Wird eine besonders glatte Oberfläche gewünscht oder gilt es die Oberfläche an einer vorhandenen Struktur anzugleichen, so kann Capatect Sanierputz Rapid selbstverständlich überarbeitet werden. Deckschichten, Oberputze oder Anstriche dürfen die Wasserdampfdurchlässigkeit des Sanierputz Rapid nicht negativ beeinflussen.



	Zur Erzielung von glatten Oberflächen überzieht man den Capatect Sanierputz Rapid mit Capatect Glättputz oder Capatect Glättspachtel. Wird ein mineralischer Deckputz wie Pergit Kratzputz, Pergit Schlämmputz, Pergit Rieselwurf aufgebracht so wird die Oberfläche des Capatect Sanierputz Rapid im leicht erhärteten Zustand mit Capatect Putzkamm waagrecht aufgeraut.
Auftragsverfahren	Deckputze wie Pergit Reibputz Plus, MK-Reibputz, Capatect SI-Strukturputz, Capatect SH-Strukturputz oder CarboPor Strukturputz, mineralische Anstriche und Fassadenfarben wie Silitol Fassadenfarbe, Primasil Fassadenfarbe, CarboSol Fassadenfarbe, Meradur Kalkfarbe oder Meradur Innenkalkfarbe werden auf den ausgetrockneten Capatect Sanierputz Rapid aufgebracht. Die Austrocknungszeit beträgt bei 2 cm Putzdicke ca. 2 Wochen.
Mindestverarbeitungstemperatur	Saugende Untergründe ausreichend vornässen. Capatect Sanierputz Rapid wird auf ebenen Untergrund einlagig auf den ausgetrockneten Capatect Vorspritz mind. 2 cm stark per Handauftrag (Kelle) oder mit Capatect Maschinentchnik OPUS aufgetragen, mit einer Latte abgezogen und im leicht erhärteten Zustand zugerieben oder strukturiert. Bei größeren Unebenheiten des Putzgrundes empfehlen wir eine Ausgleichsschicht mit Capatect Sanierputz Rapid, deren Oberfläche mit einem Capatect Putzkamm aufgeraut wird. Nach dem Erhärten wird die restliche Putzdicke aufgetragen und zugerieben bzw. strukturiert.
Materialzubereitung	Die Aufbringung bei Temperaturen unter + 5 °C (Bauwerks-, Material- und Lufttemperatur) sowie bei praller Sonne, Regen ohne Schutzmaßnahmen, Nebel bzw. Taupunktunterschreitung ist unzulässig. Capatect Sanierputz Rapid vor zu schnellem Wasserentzug („Verdursten“) schützen!
Verbrauch	Je 20 kg Sack die erforderliche Menge kaltes, sauberes Wasser (ca. 6 l) in einen Mörtelkübel geben und den Trockenmörtel langsam zugeben. Mit einem kräftigen Rührwerk ca. 2 - 3 Minuten zu einer klumpenfreien Masse anteigen. Bestens geeignet sind Zwangsmischer od. Freifallmischer. Falls erforderlich ist die Konsistenz nach kurzer Reifezeit mit Wasser nachzustellen. Für die maschinelle Verarbeitung kann die Capatect Maschinentchnik OPUS verwendet werden.
Trocknung / Trockenzeit	Ca. 9 kg/m <sup>2</sup> /cm Auftragsstärke. Bei diesen Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte ohne Schütt- und Schwindverlust. Objektabhängige oder verarbeitungsbedingte Abweichungen sind zu berücksichtigen.
Werkzeugreinigung	Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ist Capatect Sanierputz Rapid nach 24 Stunden oberflächentrocken. Bei warmer Witterung muss Vorsorge gegen zu schnelles Austrocknen getroffen werden. Der Mörtel trocknet durch Hydratation und physikalisch, d. h. durch Verdunstung des Anmachwassers. In der kühlen Jahreszeit und/oder bei hoher Luftfeuchtigkeit ist deshalb eine verzögerte Trocknung gegeben. Dadurch könnten Salze in den gesamten Putzquerschnitt eindringen.
Untergrundvorbereitung	Reinigung der Werkzeuge und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.
	Vorhandenen alten schadhafte Putz mind. 80 cm über die Feuchtigkeitsobergrenze bzw. Ausblühungszone abschlagen. Mürbe Teile, Schmutz, Staub, alte Bitumenanstriche entfernen. Mürbe Fugen mind. 2 cm tief auskratzen. Abgeschlagener Altputz ist sofort abzutransportieren. Anschließend ist das Mauerwerk gründlich zu reinigen. Capatect Vorspritz netzförmig auftragen (ca. 60 % deckend) und mind. 24 Stunden trocknen lassen.

## Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise lt. Chemikaliengesetz	Verursacht Hautreizungen. - Verursacht schwere Augenschäden. - Nach Handhabung verunreinigte Hautflächen gründlich waschen. - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. - Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Abfallschlüsselnummer	31 409 (gemäß ÖNORM S 2100)
EWC/EAK	17 09 04
Wassergefährdungsklasse	WGK 1, schwach wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter <a href="http://www.capatect.at">www.capatect.at</a> abgerufen werden
Verwendungszweck	Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt

## Technische Information: Capatect Sanierputz Rapid, Stand: 07 / 2015

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

**Technische Beratung**

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

**Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg,** Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: [www.capatect.at](http://www.capatect.at), E-Mail: [info@capatect.at](mailto:info@capatect.at)

A-1110 Wien  
Sofie-Lazarfeld-Str. 10  
Tel. 0 1 / 20 146  
Fax. 0 1 / 20 146-3504  
[wien@synthesa.at](mailto:wien@synthesa.at)

A-3300 Amstetten  
Clemens-Holzmeister-Str. 1  
Tel. 0 74 72 / 64 4 24  
Fax. 0 74 72 / 64 1 67  
[amstetten@synthesa.at](mailto:amstetten@synthesa.at)

A-4053 Haid/Ansfelden  
Betriebspark 2  
Tel. 0 72 29 / 87 1 18  
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100  
[ansfelden@synthesa.at](mailto:ansfelden@synthesa.at)

A-5071 Salzburg-Wals  
Viehhauser Straße 73  
Tel. 0 662 / 85 30 59  
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511  
[salzburg@synthesa.at](mailto:salzburg@synthesa.at)

A-6175 Kematen/lbk.  
Industriezone 11  
Tel. 0 52 32 / 29 29  
Fax. 0 52 32 / 29 30  
[kematen@synthesa.at](mailto:kematen@synthesa.at)

A-6830 Rankweil  
Lehenweg 4  
Tel. 0 55 22 / 44 6 77  
Fax. 0 55 22 / 43 6 73  
[rankweil@synthesa.at](mailto:rankweil@synthesa.at)

A-8101 Gratkorn  
Eggenfelder Straße 5  
Tel. 0 31 24 / 25 0 30  
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525  
[gratkorn@synthesa.at](mailto:gratkorn@synthesa.at)

A-9020 Klagenfurt  
Hirschstraße 38  
Tel. 0 463 / 36 6 33  
Fax. 0 463 / 36 6 43  
[klagenfurt@synthesa.at](mailto:klagenfurt@synthesa.at)