



K462.at



Technisches Blatt

11/2013

K462.at Knauf Fugenfüller Leicht

Gipsspachtelmasse für Trockenbau-Systeme

K462.at Knauf Fugenfüller Leicht

Gipsspachtelmasse für Trockenbau-Systeme.



Produktbeschreibung

Knauf Fugenfüller Leicht ist eine besonders feine, kunststoffvergütete, pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Verfugen von Gipsplattenstößen mit Bewehrungsstreifen gemäß EN 13963. Füllen und Finishen mit einem Produkt. Zur Erstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 und 2 gemäß ÖNORM B 3415.

Lieferform

5 kg Sack	Material-Nr. 77259
10 kg Sack	Material-Nr. 60424
25 kg Sack	Material-Nr. 77258

Lagerung

Säcke auf ebenem Grund und im verschlossenen Gebinde kühl und trocken lagern, vorzugsweise auf Paletten. Ca. 12 Monate lagerfähig.

Anwendungsbereich

Knauf Fugenfüller Leicht ist ein normal-abbindendes Fugenspachtelmaterial für Gipsplatten für manuelle Verarbeitung gemäß EN 13963, das sowohl als Füllspachtel (mit Bewehrungsstreifen) als auch als Feinspachtel verwendet werden kann. Zum Ansetzen von Gipsplatten im Dünnbettverfahren, für flächiges Spachteln und zum Kleben von Stuckprofilen.

Eigenschaften

- Bewährt und sicher
- Perfekt auf Null ausziehbar
- Hohe Qualitätskonstanz
- Helle Farbe
- Kunststoffvergütet
- Besonders leichtgängig zu verspachteln
- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- IBO geprüft

Ausführung

Untergrundvorbehandlung

Fugenverspachtelung bei Gipsplatten:

- Gipsplatten müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Fugenbereich staubfrei sein.
- Fehlstellen mit Knauf Fugenfüller Leicht schließen.

Ansetzen von Trockenputz im Dünnbettverfahren:

- Der Untergrund muss tragfähig, fest, fettfrei, staubfrei, sauber und trocken sein
- Stark saugenden Untergrund mit geeigneter Grundierung (zB Knauf Tiefengrund) vorbehandeln.

Anmachen

- Knauf Fugenfüller Leicht in kaltes, sauberes Wasser bis knapp unter die Wasserlinie einstreuen (ca. 1,2 kg pro Liter Wasser). 2-3 Minuten sumpfen lassen und von Hand oder mit einem langsam drehenden Rührquirl knollenfrei anrühren.
- Sauberes Anmachgefäß und Werkzeug verwenden.
- Kein Trockenmaterial nachstreuen!

Verarbeitung

1 kg Knauf Fugenfüller Leicht ergibt ca. 1,4 l verarbeitungsfähige Masse.

Fugenverspachtelung bei Gipsplatten:

Knauf Fugenfüller Leicht mit Schraubgriffspachtel, Traufel oder Glättkelle fest in die Fuge eindrücken, Bewehrungsstreifen einlegen und glatt spachteln, Knauf Fugenfüller Leicht durchtrocknen lassen und dann in weiteren Arbeitsgängen die Spachtelränder der Plattenfläche angleichen.

Ansetzen von Trockenputz im Dünnbettverfahren:

Mit Kammschlitzen Fugenfüller Leicht auf der Plattenrückseite am Plattenrand umlaufend und in Plattenmitte streifenförmig aufziehen.

Fehlstellen bei Gipsplatten mit Knauf Fugenfüller Leicht schließen. Befestigungsmittel (Schrauben) ebenfalls spachteln.

Ansteifendes Material nicht mehr verarbeiten!

Verarbeitungszeit

- Ca. 40 Minuten.

Verarbeitungstemperatur / Klima

- Knauf Fugenfüller Leicht nicht unter +5 °C (Material-, Luft- und Untergrundtemperatur) verarbeiten.

Materialbedarf/Verbrauch

Verbrauchswert: ca. 0,3 kg/m² — je nach Plattendicke, -art und Ausführungsstufe.

Besondere Hinweise

- Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser säubern.
- Knauf Fugenfüller Leicht nicht mit anderen Materialien mischen.
- Vor dem Aufbringen der nächsten Spachtelschicht oder der Bekleidung muss die vorhergehende Spachtelschicht jeweils völlig durchgetrocknet und staubfrei sein.
- Das Verspachteln darf erst erfolgen, wenn keine größeren Formänderungen der Gipsplatten (zB infolge von Feuchtigkeits- oder Temperaturänderungen, Estrich- und Putzarbeiten) auftreten können.
- Hinweis für die Planung und Verarbeitung gemäß ÖNORM B 3415 beachten.

Tel.: 050 567 567

Fax: 050 567 50 567

www.knauf.at

service@knauf.at

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Büro: Strobachgasse 6, A-1050 Wien

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., A-8940 Weißenbach/Liezen.