



gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel nach DIN 18557 entsprechend der Mörtelgruppe P III

Einsatzgebiete:

- Abdichtung feuchter und salzbelasteter Wandflächen
- Anlegen von Hohlkehlen, Ausbessern von Fehlstellen

Eigenschaften:

- für den Innen- und Außenbereich (salz- und frostbeständig)
- für feuchte- und salzbelastete Putzgründe, hoch alkalisch
- Auftrag mit der Hand oder einer geeigneten Putzmaschine

Technische Daten:

- Bindemittelbasis: Weißkalkhydrat, Zement
- Korngröße des Zuschlages: $\leq 2,0$ mm
- Diffusionswiderstand μ : 44
- kapillare Wasseraufnahme W24: $< 0,5$ kg/m²
- Verarbeitungstemperatur: zwischen 5 °C und 25 °C (mindestens 3 Tage)
- Schichtstärke: mindestens 15 mm
- Verbrauch: 25 kg entsprechen 1 m² bei 15 mm Putzstärke

Verarbeitung:

Der mineralische Untergrund (mineralischer Putz, Ziegel, Kalksandsteine, Natursteine, Beton etc.) muss fest, sauber, haft- und tragfähig sowie frei von trennenden und haftungsmindernden Stoffen sein. Anstriche, Tapeten, Verunreinigungen, Staub, Fett, Schalölrückstände, Sinterschichten, loser Fugenmörtel und lose Altputze sind vorab zu entfernen (schadhafte Altputze mindestens 80 cm über Ausblühungen hinaus bis auf das Mauerwerk entfernen). Mauerwerk gründlich mit Drahtbesen abbürsten. Offene Fugen und Unebenheiten vorab mit Secco Sperrputz ausbessern.

Den Putzgrund ausreichend mit Wasser vornässen und vollflächig mit Secco Spritzbewurf vorsehen. Nach Erhärtung des Secco Spritzbewurfs ist der Untergrund mit Secco Grundierung FS sättigend zu fluten. Der anschließende Putzauftrag erfolgt 10 bis maximal 20 Minuten nach Auftrag der Secco Grundierung FS (frisch in frisch). Die Secco Grundierung FS vor dem Putzauftrag nicht länger als 20 Minuten trocknen lassen, da sich bei längerer Trocknungsdauer die Putzanhaftung verschlechtert.

25 kg Secco Sperrputz und 3,2 bis 3,5 l sauberes Wasser mit einem langsam laufenden Rührwerk intensiv vermischen (Mischdauer von 5 Minuten nicht überschreiten). Secco Sperrputz mit dichten Kellenschlägen (ohne Hohlräume und Luftpfeifen) an die Wand anwerfen, verdichten, flächig abziehen und während des Erstarrungsvorgangs abfilzen und glätten. Frischen Putz 24 Stunden vor Regen, Sonne, Zugluft und Austrocknung schützen (ggf. befeuchten).

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Verarbeitungszeit beträgt maximal 60 Minuten (in dieser Zeit dürfen höchstens 0,2 l zusätzliches Wasser beigemischt werden).

Reinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Entsorgung:

Die gesetzlichen Vorschriften zur Entsorgung sind zu beachten. Dieses Produkt und Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebilde und Mischgefäße müssen einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Restinhalte mit Wasser abbinden lassen. Abfallschlüssel gemäß europäischer Abfallverzeichnis-Verordnung AVV: 01 04 10 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen.

Lieferform:

25 kg Papiersack

Arbeitsschutz:

Bitte beachten Sie die Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft im Umgang mit kalk- und zementhaltigen Stoffen.

Lagerstabilität:

Mindestens 9 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Originalgebinden.

EG-Sicherheitsdatenblatt:

Stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.