


**Beschreibung**

Die NORIT-Trockenschüttung besteht aus Blähton, einer Veredelung von natürlichem, reinem Ton. Mit der NORIT-Trockenschüttung werden ebene schall- und wärmedämmende Unterschichten hergestellt, die stark belastbar sind bei gleichzeitig geringem Gewicht. Ohne aufwändige Vorarbeiten ist die NORIT-Trockenschüttung verarbeitbar, hierbei ist die Verarbeitungsbeschreibung zu beachten. Bis zu einer Schütthöhe von 100 mm kann die NORIT-Trockenschüttung ohne Nachverdichten direkt mit dem einzigartigen NORIT-Trockenestrich oder der innovativen NORIT-Fußbodenheizung belegt werden. Einen Bedarfsrechner zur Mengenermittlung finden Sie auf unserer Internetseite.

**Eigenschaften**

- Kein Nachverdichten
- Nicht brennbar
- Wirkt raumklimatisierend
- Voll wieder verwendbar
- Geruchsneutral
- Verrottungsfest
- Nagetiersicher

**Bedarf an NORIT-Trockenschüttung pro m<sup>2</sup>**

Schütthöhe / mm	10	30	50	100
Liter	10	30	50	100
m <sup>3</sup>	0,01	0,03	0,05	0,10
Säcke ca.	0,20	0,60	1,00	2,00
Gewicht in kg/m <sup>2</sup>	4,50	13,50	22,50	45,00

**Technische Daten**

- Körnung: 2 - 4 mm (rund und gebrochen)
- Baustoffklasse: A1 (DIN 4102-1)
- Korneigenfestigkeit: 1,2 N/mm<sup>2</sup>
- Schüttdichte: ca. 450 kg/m<sup>3</sup>
- Druckspannung bei 10 % Stauchung: 0,96 N/mm<sup>2</sup>
- Schütthöhe: 15 - 100 mm
- Verdichtungsgrad bei erhöhter Drucklast (3,5 kN/m<sup>2</sup>): ≤ 1,3 %
- Restfeuchte: ≤ 1,5 Vol. %
- Wärmeleitfähigkeit: 0,16 W/mK

**NORIT**  
 Ein Produkt von **Lindner**

**Verarbeitung**

Die NORIT-Trockenschüttung kann auf allen festen Untergründen lose geschüttet werden. Einfach ausgleichen und ohne Nachverdichten abziehen. Eine genaue Verarbeitungsbeschreibung finden Sie auf unserer Internetseite.

**Lieferform/Lagerung**

- 50-Liter-Sack, 33 Sack/Palette (ca. 760 kg/Palette)
- Auf Paletten trocken lagern. Unbegrenzt haltbar.

Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien und Durchschnittswerte dar. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind stets in eigener Verantwortung zu beachten. Für mögliche Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

**NORIT**  
Ein Produkt von **Lindner**

---

NORIT-Trockenschüttung	PM NORIT	Seite 2 von 2	DB_N_TS/D/2.1	01.01.2009
------------------------	----------	---------------	---------------	------------

---

Lindner GFT GmbH | Lange Länge 5 | 97337 Dettelbach | Germany | Tel. +49 (0)9324/3 09-50 00 | Fax +49 (0)9324/3 09-53 00  
www.Lindner-Norit.com | Norit@Lindner-Group.com

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser Geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwendet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.